



Fisa Tehnica Vopsea Cauciuc Lichid Mibenco® Preparata

Informatii despre produs

Mibenco® PREPARATA este un produs sintetic de acoperire a suprafetelor, setata pentru vopsire cu pistolul.

Mibenco® Preparata protejeaza suprafata de zgarieturi, intemperii, aschii de piatra, saruri si substante alcaline. De asemenea este caracterizat prin procesare rapida si simpla, durabilitate ridicata si indepartare usoara.

Aplicare

Pistol HVLP (volum mare presiune joasa) sau RP (presiune redusa). De exemplu: DeVilbiss PriPro sau SataJet 100.

Vascozitate

23 - 26 secunde (4 mm, 20 °C, DIN 53211)

Raport de amestecare

Materialul este setat pentru vopsire cu pistolul. Deasemenea poate fi diluat pana la 20%.

Temperatura de lucru

18 °C - 25 °C (până la 65% umiditate)

Diuza

1.6 - 1.8 mm

Presiune

1.8-2.3 bari

www.VopseaCauciucata.ro



Straturi

Cel puțin 5-6 straturi (grosimea stratului uscat să fie de 120 micrometri)

Acoperire

0.75 L/mp (la o grosime a stratului uscat de 120 micrometri)

Zvântare

5 - 10 minute între straturi

10-15 minute înainte de a introduce în cuptor

Uscare

Antipraf: 1 h (20 °C); 10 min (60 °C)

Atingere: 2-5 h (20 °C); 30 min (60 °C)

Uscare finală: peste noapte (20 °C); 45 min (60 °C)



www.VopseaCauciucata.ro