



Fisa Tehnica

Vopsea Cauciuc Lichid Mibenco® Spray

Descriere generala

Cauciuc lichid monocomponent cu uscare rapida, care poate fi aplicat usor si rapid prin pulverizare, se usuca in aer.

Caracteristici ale produsului

- acopera suprafete mari in mod uniform
- protejeaza
- cauciuceaza
- atenuaza
- marcheaza
- ofera aderenta
- antialunecare
- nu este casant sau fragil
- inodor dupa uscare
- nu ataca materialele obisnuite
- detasabil

Aria de aplicare

- Industria Auto
- Hobby
- Bricolaj

www.VopseaCauciucata.ro



Instructiuni

Condiții prealabile:

- suprafața trebuie să fie curată și degresată (cu produse dedicate sau cu diluant)
- temperatura de prelucrare: aproximativ 20 °C

Procedura de vopsire:

1. Sprayul se agită aproximativ 3 minute înainte de utilizare
2. Se pulverizează uniform de la aproximativ 15 cm distanță
3. Se lasă să se usuce după fiecare strat între 5 – 10 minute
4. Pentru a obține grosimea recomandată de 120 micrometri, operația se repetă de cel puțin 4 ori

Sfaturi de aplicare:

- înainte de folosire pe suprafețe sensibile la solvenți recomandăm un test de compatibilitate

Specificații tehnice

- Uscare antipraf la 20 °C: 5-10 minute
- Timp de uscare: cel puțin 1 ora, în funcție de grosimea stratului
- Temperatura de rezistență: între -40 °C și +95 °C
- Vâscozitate: 3000 cps
- Punct de inflamabilitate: 21 °C - 24 °C
- Rezistent la radiații UV și intemperii: Da
- Testul de sare: Fără defecte
- Stabilitate strat ozon: Da
- Duritatea: 70 +/- 3
- Densitatea: 0,89
- Rezistența la tracțiune: 4 MPa
- Extensibilitatea: max. 500%

www.VopseaCauciucata.ro



- Consum: 0,75 L/mp (grosime pelicula uscata: 120 microni)
- Fara siliciu, sulf si clor
- Adera la metal, lemn, sticla, piatra, cauciuc, plastic, beton, tesaturi, franghie, carbon, fibra de sticla, vata de sticla si multe altele
- Rezistent la: acizi, saruri, uleiuri si multe altele

Rata de acoperire

In functie de structura de suprafata, o cutie de de 400 ml acopera aproximativ 0,6 mp la o grosime de 0,2 mm, fara pulverizare in exces.

Depozitare si termen de expirare

- Termen de expirare: doi ani (la +20 °C si nedeschisa)
- Cutia (spray) deschisa trebuie folosit in termen de 6 luni
- Se pastreaza in loc uscat si protejat de lumina soarelui

Informatiile de mai sus se bazeaza pe datele disponibile in momentul pregatirii acestei fise, si care sunt considerate de catre Mibenco® GmbH a fi de incredere. Cu toate acestea, nici o garantie expresa sau implicita nu este asumata pentru exactitatea acestor date. Deasemenea, Mibenco® GmbH nu isi asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste utilizarea acestor date sau a produselor mentionate. Produsele mentionate mai sus sunt pregatite pentru folosire, insa respectarea regulilor si legilor privind protectia mediului si sanatatea si securitatea in munca revine in responsabilitatea dumneavoastra.

www.VopseaCauciucata.ro